



<b><u>ANWESEN</u></b>	<b><u>EINHEIT</u></b>	<b><u>METHODE</u></b>	<b><u>INFORMATIONEN</u></b>
Zusammensetzung			100% Polyesterfaser
Bonding			
Brennbarkeit		DIN 53438	K1/F1
Ökotex 100 CLASS I			ENTSPRECHEND
Anfangsdruckdifferenz	Pa		41 Pa
Empfohlende Enddruckdifferenz	Pa		250 Pa
Mediageschwindigkeit	m/s		1,5 m/s
Anfängliche Wirksamkeit	%		85,30%
Durschnittliche Wirksamkeit	%		90,60%
Staubspeicherung	g/m <sup>2</sup>		377 g/m <sup>2</sup>
Filterklasse laut EN 779			G4
Thermische Stabilität			100°C (bis zum 120°C)
<b><u>ROLLENABMESSUNG</u></b>			
Dicke	mm	ISO 9073-2	17 mm
Standard Abmessung	m		2 x 20 m
<b><u>Anwendung</u></b>			
General Vorfilter für Köchenhaube			